



TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM MARANO®-ROLL

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

KEIM Marano-Roll ist eine verarbeitungsfertige Rollspachtelmasse mit besonders hoher Füllkraft. Der Rollauftrag in Kombination mit der sehr guten Schleifbarkeit ermöglicht eine schnelle, rationelle und kräfteschonende Verarbeitungsweise.

2. ANWENDUNGSBEREICH

KEIM Marano-Roll ist ideal zur vollflächigen Spachtelung von Wand- und Deckenflächen geeignet. KEIM Marano-Roll kann auf allen üblichen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden. KEIM Marano-Roll eignet sich zum rationalen, großflächigen Auftrag mit der Rolle, zum Glätten unebener oder rauher Wandflächen und insbesondere zur vollflächigen Spachtelung von Gipskartonplatten.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- zeitsparend, dank rationellem Rollauftrag
- kräfteschonend dank Leichtformulierung
- hohe Füllkraft auf rauhen Oberflächen
- universell einsetzbar
- gut schleifbar
- auf mineralischer Basis (< 5% org. Anteil)
- Füllstoffe: weißer Dolomit und Mikrokügelchen

Farbton:
hellgrau

Materialkenndaten:

- | | |
|------------------|---------------------------|
| - Dichte: | ca. 1,1 g/cm ³ |
| - Schichtdicken: | bis max. 5 mm |
| - Korngröße: | bis 0,35 mm |
| - pH-Wert: | ca. 9 |

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbehandlung:

Untergrund muss tragfähig, trocken und sauber sein. Nicht tragfähige Beschichtungen sind zu entfernen. Bei Betonuntergründen darf eine maximale Restfeuchtigkeit von 3% nicht überschritten werden.

Verarbeitung:

Die Spachtelmasse ist anwendungsfertig. Mit geeignetem Rollwerkzeug Material auftragen, die Flächenbildung

erfolgt unmittelbar im Nachgang mit der Traufel, dabei darf eine maximale Schichtdicke von 5 mm nicht überschritten werden. Tiefere Stellen sind vorzuspachteln. Empfohlen wird als Rollwerkzeug die Topfill Rollspachtel-Walze von Friess.

Die trockene Oberfläche kann mit einem feinen Schleifpapier (mind. 120ger Körnung) geschliffen werden.

Trocknungszeit:

Die Trocknungszeit ist von der Schichtdicke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit abhängig. Durchschnittliche Trocknungszeit: ca. 24 Std.

Hinweis:

Nach dem Schleifen und gründlichen Entstauben der Spachteloberfläche ist eine Grundierung mit KEIM Soliprim empfehlenswert.

Der Spachtel muss mit einer geeigneten Innenfarbe beschichtet werden, z.B. KEIM Innostar, KEIM Innopro oder KEIM Innotop.

Verbrauch:

Ca. 1 l/m² bei Flächenspachtelung mit 1 mm Schichtdicke.

Verarbeitungsbedingungen:

Nicht bei hohen Lufttemperaturen, starkem Luftzug oder bei Temperaturen unter + 5 °C (Luft und Wand) verarbeiten.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort bei Arbeitsunterbrechung und nach Ende der Arbeit mit Wasser reinigen.

5. LIEFERFORM

15 Liter Eimer rechteckig
30 Eimer pro Palette

6. LAGERUNG

Kühl aber frostfrei lagern. Bei ungeöffneter Verpackung ca. 12 Monate lagerfähig.

7. ENTSORGUNG

EG-Abfallschlüssel Nr. 08 04 10

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.



8. SICHERHEITSHINWEISE

Giscode: BSW20

Spritzer auf Umgebungsflächen sind sofort mit Wasser zu entfernen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38
www.keim.com / info@keimfarben.de