

Produkteigenschaften

- **Nachreiniger zum Nachwaschen nach Abbeizen und Graffiti-Entfernung**
- Universelles alkalisches Intensiv-Grundreiniger-Konzentrat
- Löst schnell hartnäckige Verschmutzungen aller Art mit Tiefenwirkung
- Einfaches Entfernen von Fett, Öl, Ruß und vielen industriellen und urbanen Verschmutzungen
- Kennzeichnungsfrei
- Phosphatfrei
- Geruchsmild
- Raut Holzoberflächen nicht auf
- Mischbar mit Wasser (1:1 bis 1:10) empfohlen 1:5
- Biologisch abbaubar
- Für Lebensmittelbereich geeignet

**vormals
POWERFLUID
-neue Formel-**

Anwendungsbereich

- Für die manuelle Nachreinigung bei Abbeizarbeiten
- Zur Nachreinigung bei Graffiti-Entfernung
- Universeller alkalischer Grundreiniger auf Holz, Metall, Kunststoffen und mineralischen Untergründen aller Art (Verträglichkeit ist immer zu prüfen)

Technische Daten

Dichte bei 20°C:	ca. 1,02 g/ml
Farbe:	Farblos
ph-Wert:	9 -11 (je nach Verdünnungsgrad mit Wasser)
Wassergefährdung:	WGK 1
Lagerung/MHD:	Kühl und frostfrei im geschlossenen Originalgebinde mind. 24 Monate
Verbrauch (Richtwerte):	pro m ² ca. 100 ml (anwendungsfertig verdünnt)
Gebinde:	750 ml, 5 l, 10 l
Artikelnummer:	1315

Anwendung

UltraFix wird bei der manuellen Entfernung von angelösten und bereits abgepackelten Farbresten, also **unmittelbar** nach dem Entlackungsvorgang oder einer manuellen Graffiti-Entfernung eingesetzt. UltraFix erleichtert den Abwaschvorgang erheblich und ist selbstverständlich auch in Kombination mit Heißwasser-Hochdruckreinigern oder bei der Verwendung von Sprüh-Saugverfahren einsetzbar.

UltraFix ist als intensiver Grundreiniger auf einer Vielzahl von unterschiedlichen Oberflächen aus Holz, Metall, Kunststoffen und mineralischen Untergründen einsetzbar. Der Einsatz kann **pur oder mit Wasser verdünnt (1:1 bis 1:10), bevorzugt empfohlen 1:5**, erfolgen.

Vor der Anwendung sind **immer Probeflächen anzulegen**, um ggf. Unverträglichkeiten mit der Vielzahl möglicher Untergründe auszuschließen und das optimale Verdünnungsverhältnis mit Wasser zu testen.

Die Applikation kann mit Pinsel, Schwamm, Tuch, Bürste, Quast oder im Sprühverfahren erfolgen. Die Einwirkzeit kann je nach Art und Stärke der Verschmutzung wenige Minuten bis hin zu 30 Minuten betragen. Nach der Verwendung von UltraFix müssen die Flächen **immer mit klarem Wasser nachgewaschen werden**.

Verarbeitung

Vollholz, furniertes Holz:

Gelöste Farben und Lacke sind mit einem Spachtel zu entfernen. Verbliebene Farben- und Entlackerreste in Holzporen und Ecken, (schmieriger Film) auf der Holzoberfläche werden mit UltraFix entfernt. UltraFix 1:5 mit Wasser verdünnen und mit einem Schwamm oder anderen Verfahren auftragen.

Keine Messing- oder Kupferbürste einsetzen. Zum Abwaschen kann auch ein dicker runder Pinsel verwendet werden, welcher mit Klebeband so umwickelt wird, dass ca. 1 cm Borsten stehen bleiben. Empfehlenswert ist auch ein Topfreinigungsschwamm mit rauer Seite. Die mit UltraFix abgewaschene Fläche unmittelbar danach nochmals mit Schwamm und klarem, sauberem Wasser abwaschen.

Neutrale Hölzer verfärben sich nicht und die Oberflächenstruktur bleibt erhalten, intaktes Furnier wird nicht gelöst.

Entfernen von Holzpatina, alten Beizen und Farbpigmenten aus Dickschichtlasuren aus Holz:

UltraFix pur auftragen und ca. 30 Minuten feucht halten, anschließend mit klarem Wasser spülen.

Metall:

Gelöste Farben und Lacke sind mit einem Spachtel zu entfernen. Verbliebene Farben- und Entlackerreste (u.U. schmieriger Film) können mit UltraFix entfernt werden. UltraFix 1:5 mit Wasser verdünnen und mit einem Schwamm oder anderen Verfahren auftragen und die Fläche abwaschen. Empfehlenswert ist ein Topfreinigungsschwamm o.ä. mit rauer Seite. Die mit UltraFix abgewaschene Fläche unmittelbar danach nochmals mit Schwamm und klarem, sauberem Wasser abwaschen.

Mineralische Untergründe:

Gelöste Farben und Lacke sind mit einem Spachtel oder Bürste zu entfernen. Verbliebene Farben- und Entlackerreste in (u. U. schmieriger Film) kann mit UltraFix entfernt werden. UltraFix 1:5 mit Wasser verdünnen und mit einem Schwamm oder anderen Verfahren auftragen und die Fläche abwaschen. Flächen anschließend mit klarem Wasser nachwaschen.

Gelöste Graffiti von mineralischen, metallischen, lackierten und mit Graffitienschutz geschützten Untergründen:

Bei der manuellen Entfernung von Graffiti unterstützt UltraFix den Reinigungsvorgang erheblich. UltraFix 1:5 mit Wasser verdünnen und mit einem Schwamm oder Bürste auftragen. Dann muss immer mit klarem Wasser nachgespült werden.

Entfernen von Fett, Öl, Ruß und vielen industriellen und urbanen Verschmutzungen

UltraFix je nach Verschmutzungsgrad pur, 1:1 oder 1:5 mit Wasser gemischt verwenden. Die Einwirkzeit beträgt etwa 5-30 Minuten je nach Art und Stärke der Verschmutzung. Dann muss immer mit klarem Wasser nachgespült werden.

Netzmittelwäsche auf verzinkten Flächen:

UltraFix je nach Verschmutzungsgrad pur, 1:1 oder 1:5 mit Wasser gemischt verwenden. Mit einem rauen Schwamm verreiben und anschließend mit Wasser nachspülen.

Einsatzgebiet als Anlauger:

UltraFix pur verwenden, mit Wasser nachreinigen.

Kunststoffe, Planen, Aluminium, Fahrzeugmotoren, Hallenböden usw.:

UltraFix je nach Verschmutzungsgrad pur, 1:1 oder 1:5 mit Wasser gemischt verwenden. Die Einwirkzeit beträgt etwa 5-30 Minuten je nach Art und Stärke der Verschmutzung. Dann muss immer mit klarem Wasser nachgespült werden.

Nachreiniger nach der Bitumentfernung mit Cocosole-Produkten:

UltraFix 1:5 mit Wasser mischen und auftragen bzw. wirken lassen und mit Wasser nachreinigen.

Produkt- und Abwasserentsorgung

Allgemein:

Schmutzwasser ist immer aufzufangen und ordnungsgemäß gemäß den behördlichen Vorgaben zu entsorgen. Reinigung der benutzten Geräte mit Wasser.

Entsorgungsdaten

Abfallschlüsselnummern: 200129

Produktreste: 080111

Enthält: <5 % nichtionische Tenside, <5 % anionische Tenside, <5 % kationische Tenside, <5 % Seife

Gefahrenhinweis

Maßgeblich ist das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt, welches unter www.scheidel.com zum Download zur Verfügung steht.

Abbeizer + Entlacker Anwendungstabelle

	Bautenschutzfarben u. Putze z.B. Fassaden, Wände, Decken (z.B. Stuck, Ornamente)	Lacke z.B. Möbel, Fensterläden, Metallzäune	2K-Beschichtungen z.B. Autokarosserie, Fußbodenbeschichtungen
1. Wahl	Asur	Asur	Oxystrip
Alternativen	SG94	Blitz	Blitz
	Powerclean	Oxystrip	Powerclean
		Powerclean	
	Entlackungsnachreiniger: UltraFix		

Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche sind durchzuführen. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand 16.08.2019